



PVC-SLANG TRANSP.4X8 MM

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Lämplig vatten, vissa syror, vätskor som mjölk, fruktjuice, öl, vin, lägre vakuüm och som laboratorieslang. Simulatorer A, B, C, D1.

KONSTRUKTION:

Mjuk glasklar PVC.

Beständig mot: syror, saltlösning, alkali, arom, tvål och synt. rengöringsmedel, sulfater, animaliska och vegetabiliska oljor, etylalkohol och glykol. Livsmedelsbeständig.

Ej beständig mot: Org. lösningsmedel, Estrar, Ketoner, Aceton, Tri och Arom, Kolväten. Arbetstryck: Dim. med normal godstjocklek ca 2-3 bar, och med extra kraftig godstjocklek ca 3-4 bar.

TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C – +60 °C, men bör vid normalt arbetstryck ej användas vid högre temperatur än +30 °C. Slangen mjuknar vid stigande och hårdnar vid sjunkande temperaturer.

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1251-0204	2	1	4	0.01	100	<input type="text"/>
1251-0305	3	1	5	0.02	50	<input type="text"/>
1251-0306	3	1.5	6	0.03	50	<input type="text"/>
1251-0406	4	1	6	0.02	50	<input type="text"/>
1251-0407	4	1.5	7	0.03	50	<input type="text"/>
1251-0408	4	2	8	0.05	50	<input type="text"/>
1251-0507	5	1	7	0.02	50	<input type="text"/>
1251-0508	5	1.5	8	0.04	50	<input type="text"/>
1251-0509	5	2	9	0.05	50	<input type="text"/>
1251-0608	6	1	8	0.02	50	<input type="text"/>
1251-0609	6	1.5	9	0.04	50	<input type="text"/>

SLANGAR	KEM	PVC-SLANG TRANSP.4X8 MM						
1251-0610	6	2	10	0.06	50		<input type="text"/>	
1251-0612	6	3	12	0.1	50		<input type="text"/>	
1251-0710	7	1.5	10	0.05	50		<input type="text"/>	
1251-0811	8	1,5	11	0.05	50		<input type="text"/>	
1251-0812	8	2	12	0.08	50		<input type="text"/>	
1251-0912	9	1.5	12	0.06	50		<input type="text"/>	
1251-0913	9	2	13	0.08	50		<input type="text"/>	
1251-1013	10	1.5	13	0.06	50		<input type="text"/>	
1251-1014	10	2	14	0.09	50		<input type="text"/>	
1251-1016	10	3	16	0.15	50		<input type="text"/>	
1251-1215	12	1.5	15	0.07	50		<input type="text"/>	
1251-1216	12	2	16	0.11	50		<input type="text"/>	
1251-1218	12	3	18	0.17	50		<input type="text"/>	
1251-1319	13	3	19	0.18	50		<input type="text"/>	
1251-1418	14	2	18	0.12	50		<input type="text"/>	
1251-1419	14	2.5	19		50		<input type="text"/>	
1251-1518	15	2	18	0.12	50		<input type="text"/>	
1251-1519	15	2.5	19	0.16	50		<input type="text"/>	
1251-1521	15	3	21	0.2	50		<input type="text"/>	
1251-1620	16	2	20	0.22	50		<input type="text"/>	
1251-1622	16	3	22	0.2	50		<input type="text"/>	
1251-1822	18	2	22	0.14	50		<input type="text"/>	
1251-1924	19	2.5	24	0.25	50		<input type="text"/>	
1251-1925	19	3	25	0.25	50		<input type="text"/>	
1251-2024	20	2	24	0.16	50		<input type="text"/>	

SLANGAR | KEM | PVC-SLANG TRANSP.4X8 MM

1251-2026	20	3	26	0.26	50	<input type="text"/>
1251-2228	22	3	28	0.27	50	<input type="text"/>
1251-2531	25	3	31	0.32	50	<input type="text"/>
1251-2533	25	4	33	0.42	50	<input type="text"/>
1251-3038	30	4	38	0.51	50	<input type="text"/>
1251-3240	32	4	40	0.54	50	<input type="text"/>
1251-3242	32	5	42	0.7	50	<input type="text"/>
1251-3848	38	5	48	0.79	50	<input type="text"/>
1251-5060	50	5	60	1.03	50	<input type="text"/>
1251-6070	60	5	70	1.23	50	<input type="text"/>